

AKVI FLEX 30, 50

TERMÉKTÍPUS

Vízhígítású akrilát fedőfesték.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Gyorsan száradó, rugalmas festék kültéri használatra.
- Fa ablak és ajtók festésére

MŰSZAKI ADATOK

Száranyag-tartalom

40% térfogatra, 45 % tömegre vetítve, szintől és fényességtől függően.

Sűrűség

1,0 – 1,25 kg/liter, a szintől és a fényességtől függően.

Termékkódok

786-os és 787-es széria

Javasolt anyagfelhasználás és elméleti kiadósság

Javasolt anyagfelhasználás (hígítatlanul)		Elméleti kiadósság
nedves / egy réteg	elméleti szárazréteg vastagság	
155 g/m ²	50 µm	8-9 m ² /l

A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől.

Eltarthatóság (23 °C-on)

6 hónap

Felhasználás módja

Felhordási technológia	Viszkozitás DIN 4
Kisnyomású szórás	Szállítási viszkozitás
Airless szórás	Szállítási viszkozitás
Függöny szórás	Szállítási viszkozitás
Elektrosztatikus szórás	Szállítási viszkozitás

Száradási idők (100-120 g/m²)

	+ 20 °C	+ 50	+ 70 °C	IRM
Csiszolható	1 óra	30 perc	15 perc	1-2 perc
Rakodható	4 óra	3 óra	2 óra	2 perc

A száradási- és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.

Hígító

Víz.

Festőszerszámok tisztítása

Víz.

Fényesség

SFS 3632/60°

25-35 selyemfényű (787-es széria)
45-55 félfényes (786-as széria)

Színek

TEMASPEED FONTE színezés. Kültéri felhasználásnál a House Paint színekártya színei javasoltak.

AKVI FLEX 30, 50

Felhordás	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Kerülje a habosodást. Szórás-hoz hígítsa 5-15%-ban vízzel.
Felhordási körülmények	A lakkozendó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozendó felület és a lakk hőmérséklete 18 °C felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie.
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	A festék illékony szerves vegyület tartalma 100 g/l. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész festékben (10 %-ban hígítva) 130 g/l.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.

C:\Documents and Settings\Zsuzsi\Asztal\Eredeti termékleírások\Coatings\Faipar\akvi_flex_30_50.doc